Gazpromneft Литол

Антифрикционная многоцелевая смазка на основе минерального базового масла и литиевого загустителя. Применяется в подшипниках качения и скольжения всех типов, шарнирах, зубчатых и других передачах, на поверхностях трения колесных и гусеничных транспортных средств, в индустриальных механизмах, электрических машинах и т.п. Работоспособна при температуре от -40 до +120 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре до +130 °С.

Преимущества

Обладает хорошей химической и механической стабильностью. Сохраняет консистенцию и смазывающую способность при высоких и низких температурах. Прочно удерживается на смазываемых поверхностях.

Обеспечивает защиту смазываемых деталей, даже при применении в сильно изношенных парах трения. Предотвращает развитие износа.

Применение

- Подшипники качения и скольжения всех типов, зубчатые и иные виды передач.
- Резьбовые и шарнирные соединения.
- Узлы трения промышленного оборудования.
- Поверхности трения гусеничных и колесных транспортных средств.
- Сельскохозяйственные, дорожно-строительные механизмы, электромашины и т. д.



Указания по применению

Смазка может наноситься ручным методом (шпателем или шприцеванием).

Варианты фасовки

Варианты фасовки	Gazpromneft Литол
	дой-пак 0,1 кг, дой-пак 0,15 кг, дой-пак 0,3 кг, картридж 0,4 кг, банка 0,8 кг, ведро 4 кг, ведро 8 кг, ведро 18 кг, фляга 45 кг, бочка 170 кг

ООО «Газпромнефть – смазочные материалы»
191144, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Смольнинское пер. Дегтярный д. 1Б, стр. 1, пом 22 Н
Тел: +7 (812) 449-74-45

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: 365@gazpromneft-sm.ru. 05/2026

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Gazpromneft Литол
Пенетрация перемешанной смазки , 10^{-1}мм	ГОСТ 5346	220-265
Класс NLGI		3
Диапазон рабочих температур, °С		От -40 до +120, кратковременно до +130
Цвет	Визуальный	От светло-желтого до коричневого цвета
Структура	Визуальный	Однородная
Тип загустителя		Литиевое мыло
Базовое масло		Минеральное
Кинематическая вязкость базового масла при 40°С, $мм^2/с$	ГОСТ 33	100
Пенетрация при минус 20 °С, 10^{-1}мм	ГОСТ Р ИСО 13737	120
Температура каплепадения, °С	ГОСТ 6793	>185
Коррозионное воздействие на металлы	ГОСТ 9.080	Выдерживает
Трибологические характеристики на ЧШМ, Н: ▪ индекс задира ($И_З$) ▪ нагрузка сваривания ($Р_С$) ▪ критическая нагрузка ($Р_К$)	ГОСТ 9490	 274 1381 617

Срок годности и хранение

Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты изготовления в таре изготовителя при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

.

ООО «Газпромнефть – смазочные материалы»
191144, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Смольнинское пер. Дегтярный д. 1Б, стр. 1, пом 22 Н
Тел: +7 (812) 449-74-45

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: 365@gazpromneft-sm.ru. 05/2026